

Geolab srl
90044 Carini (Pa) / Area Industriale
via De Spuches, s.n.
T 091 8674029 / F 091 8933042
P. IVA 04040700827
CCIAA PA N. 128166



Laboratorio prove,
controlli e verifiche
sperimentali su strutture

ECOMIX S.r.l.
Contrada Cava Salvia snc
97014 Ispica (RG)

Controllo qualità adesivo per piastrelle marcatura CE
NORMA UNI EN 1308:2007

DENOMINAZIONE DEI CAMPIONI

ECOKOLL Special S1 BIANCA

Persona che porta i campioni: A mezzo vettore

**DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO
ADESIVI PER PIASTRELLE
NORMA UNI EN 1308:2007**

Numero di laboratorio: **SPR-8646 del 24/03/2016**

Data inizio prova 29-mar-16

Richiedente: **ECOMIX S.r.l.**
Contrada Cava Salvia snc
97014 Ispica (RG)

Lavoro: **Controllo qualità adesivo per piastrelle marcatura CE
UNI EN 12004:2012**

Identificazione
campione: **ECOKOLL Special S1 BIANCA**

Luogo di
prelievo dichiarato: **Stabilimento ECOMIX C.da Salvia snc Ispica (RG)** sacco da 25 kg

Data e ora di
prelievo dichiarata: **24-mar-16 8.00**

Persona che porta
i campioni: **A mezzo vettore**

Data di ricevimento
del campione: **24-mar-16**

Apparecchiatura
di prova: **MORTAR MIXER 5 LITRI miscelatore per malte cementizie C.I. Li-476;**

COMPONENTI DELLA MISCELA

ECOKOLL Special S1 BIANCA con acqua al 27 %
(la percentuale d'acqua di miscelazione è stata indicata dal produttore)

Lo Sperimentatore
geom. Calogero Tramaglino

Il Direttore di Laboratorio
Ing. Filippo Carcara

**DETERMINAZIONE DELLO SCORRIMENTO
ADESIVI PER PIASTRELLE
NORMA UNI EN 1308:2007**

Numero di laboratorio: **SPR-8646** del **24/03/2016**

Identificazione
campione: **ECOKOLL Special SI BIANCA**

CONDIZIONI DI PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DELLA MISCELA

Temperatura (23±2) °C
Umidità relativa (50±5) %
Piastrelle vetrificate conformi con la norma EN 176.

RISULTATI DELLA PROVA

PROVINO	DATA PROVA	SCIVOLAMENTO
		[mm]
1	29-mar-16	0,1
2	29-mar-16	0,0
3	29-mar-16	0,0

media

0,03

*Lo Sperimentatore
geom Calogero Bramaglino*

*Il Direttore di Laboratorio
Ing. Filippo Carcara*